

SCHÖNOX® Q2 W

Produktinformation

Hvid, støvreduceret og fleksibel fliseklæb

Anvendes til opsætning og lægning af keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign. SCHÖNOX Q2 W har fine arbejdssegenskaber og kan anvendes både inde- og udendørs på de fleste typer underlag.

Produktegenskaber

- EC1PLUSR: meget lav emission
- støvreduceret
- fleksibel fliseklæb
- til gulv og væg
- inde- og udendørs
- standfast
- fugning efter 24 timer
- smidig konsistens
- fine arbejdssegenskaber
- underlag med gulvvarme

Anvendelsesområde

SCHÖNOX Q2 W er en fleksibel fliseklæber, der anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign.

Underlag

- betonelementer, støbte betonvægge og dæk ældre end 3 måneder.
- letbeton
- pudsede vægge
- cementspartlede underlag
- gipsplader o.lign
- gamle fliser og klinker
- vandfast krydsfiner
- homogen vinyl

Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade
- stærkt sugende underlag primes
- i vådrum skal anvisninger for SCHÖNOX vådrumssystem nøje følges samt gældende lovgivning

| www.schonox.dk |

Primning

Porøse og stærk sugende underlag primes med SCHÖNOX KH som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- til forbedring af vedhæftningen til beton samt pudsede og spartlede overflader, blandes 1 del primer med 3 dele vand
- til fugtfølsomme underlag blandes 1 del primer med 1 del vand

Tætte underlag som metal og gamle fliser primes med SCHÖNOX SHP ufortyndet.

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør inden der monteres fliser eller påføres SCHÖNOX vådrumsmembran.

Følg brugsanvisning nøje for de enkelte produkter.

Blanding

15 kg SCHÖNOX Q2 W blandes med 4,35 ltr. rent, koldt vand.



SCHÖNOX Q2 W blandes til en homogen og klumpfri masse.

Standarder

- EN 12004 Klasse - C2 TE

Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
 - farve: hvid
 - brugstid: ca. 3 timer ved +20° C
 - skindtid: ca. 30 min.
 - forbrug: ved 6 mm tanding ca. 2,4 kg/m²
ved 8 mm tanding ca. 2,9 kg/m²
ved 10 mm tanding ca. 3,4 kg/m²
 - fugning: efter ca. 24 timer indendørs og efter ca. 48 timer udendørs
 - arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C
aldrig under +5° C
- Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX® Q2 W

| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- kontroller at RF i luften er mindst 35 % ved +20° C
- forbered underlaget ved at prime og vådrumssikre
- bland SCHÖNOX Q2 W med rent, koldt vand til en homogen og klumpfri masse
- fordel klæberen på underlaget med en tandet spartel
- fliserne trykkes fast med et lille vrid inden for ca. 15 min. (inden klæberen danner skind)
- kontroller med jævne mellemrum, at der opnås fuld afsmitning til flisens bagside
- SCHÖNOX Q2 W kan anvendes til opretning af underlaget i max. 5 mm tykkelse. Lad klæberen hærde inden montering af fliser
- efter tørring i ca. 24 timer kan fugningen påbegyndes
- rengør værktøjet med vand inden klæberen tørrer
- på gulve med hård belastning anbefales at påføre klæber på både underlag og flisens bagside

| Emballage

- 25 kg sække

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 1 år i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH eller SHP
- SCHÖNOX eller Casco Floor Expert spartelmasser
- SCHÖNOX vådrumsmembran
- diverse tilbehør til vådrumsbehandling
- SCHÖNOX UF PREMIUM, SB FLEX eller XR
- Blød fuger fra SCHÖNOX eller Casco

| Sikkerhed og miljø

- se senest opdaterede sikkerhedsdata-blad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

