

SCHÖNOX[®] HA

Produktinformation

1-komponent, dispersionsbaseret og brugsklar membran.

Anvendes indendørs i våde rum på både gulv og væg til vådrumssikring inden montering af keramiske fliser. SCHÖNOX HA er godkendt efter ETAG 022 (ETA-09/0247). Desuden er membranen MK-godkendt og opfylder dermed de danske lovgivningskrav til vandtætning i vådrum.

| Produktegenskaber

- ETAG-godkendt
- MK-godkendt
- EC1: meget lav emission
- klar til brug
- høj elasticitet
- hurtigtørrende
- smidig konsistens
- fine arbejdsenskaber
- underlag med gulvvarme
- værktøj rengøres med vand

| Anvendelsesområde

SCHÖNOX HA er en 1-komponent, brugsklar og fleksibel vandtætningsmembran, der anvendes indendørs på både gulv og væg, inden montering af keramiske fliser.

| Egnede underlag

- betonelementer, støbte betonvægge og dæk ældre end 3 måneder
- letbeton
- pudslag/slidlæg med RF under 85%
- cementspartlede underlag
- pudsede vægge
- vådrumsgips
- vandfast krydsfiner

| Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn overflade
- underlaget primes

| Primning

Underlaget primes med SCHÖNOX KH som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
 - stærkt sugende underlag kan kræve endnu en primning
- Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør inden der påføres SCHÖNOX HA.

| Blanding

SCHÖNOX HA er et brugklart produkt, der blot omrøres inden brug.


| Standarder

- ETAG 022 (ETA-09/0247)
- MK-godkendt

| Tekniske data

- basis: akryl dispersion
- farve: grå
- densitet: ca. 1600 kg/m³
- skindtid: ca. 10 min. ved +20° C
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C
- forbrug: ved 1 mm lagtykkelse 2,3 kg/m²
ved 0,5 mm lagtykkelse 1,35 kg/m²
- montering af fliser: efter ca. 12 timer

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX® HA

| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- kontrollér at RF i luften er mindst 35 % ved +20° C
- forbered underlaget som foreskrevet i afsnittet: Forbehandling af underlag
- omrør SCHÖNOX HA
- omkring **rørgennemføringer** monteres WetStop MP Rørmanchet. Påfør et lag SCHÖNOX HA med rulle eller pensel og monter manchetten i den våde masse. Tryk den godt fast således at buler og luftlommer undgås
- ved **gulvafløb** monteres den selvkøbende WetStop MG Afløbsmanchet. Gnid den godt fast og følg leverandørens anvisninger
- i indvendige og udvendige hjørner, ved overgangen mellem gulv og væg samt over eventuelle pladesamlinger monteres WetStop Tætbånd KL eller SH i et lag SCHÖNOX HA, der påføres med rulle eller pensel. Båndet gnides godt fast i massen
- påfør nu med rulle og/eller pensel et fyldigt lag SCHÖNOX HA overalt
- når første lag er tørt (ca. 3 timer) påføres endnu et fyldigt lag SCHÖNOX HA. Der skal nu overalt være påført min. 1 mm SCHÖNOX HA
- efter tørring i 24 timer kan fliser monteres med en SCHÖNOX fliseklæb

| Emballage

- 7 kg spand
- 16 kg spand
- 22 kg spand

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 1 år i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH, SHP
- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX WetStop tilbehør
- SCHÖNOX fliseklæb
- SCHÖNOX flisefuge
- SCHÖNOX SMP eller Casco AquaSeal

| Sikkerhed og miljø

- kodenr. (1993) 00 - 1
- God renlighed overholdes. Ved hudkontakt vask med sæbe og vand. Værktøj rengøres med vand inden SCHÖNOX HA tørrer
- Produktet skal lagres i tætsluttende emballage på et tørt sted.
 - Se senest opdaterede sikkerhedsdata-blad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk

