

SCHÖNOX® SB FLEX

Produktinformation

Cementbaseret og vandafvisende fugemasse med grov struktur.

SCHÖNOX SB FLEX anvendes til fugning af alle typer keramiske fliser, mosaik o.lign. Fugemassen har god farvestabilitet og kan anvendes inde- og udendørs på gulv og væg i fugebredder fra 2 - 20 mm.

Produktegenskaber

- EC1PLUSR: meget lav emission
- M1 certificeret
- inde- og udendørs
- til gulv og væg
- gulvvarme
- vandafvisende
- god vedhæftning
- smidig konsistens
- fugebredde 2 - 20 mm
- gangbar efter 12 timer
- OBS! Ikke egnet til pools

Anvendelsesområde

SCHÖNOX SB FLEX er en cementbaseret og vandafvisende fugemasse til fugning af alle typer keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign., sugende som ikke sugende. På stærkt sugende fliser bør prøvefugning udføres, for at sikre at afvaskning kan foretages. Giver en god farvestabilitet og kan anvendes i fugebredder fra 2 - 20 mm.

Forberedelse

- fugerne skal være rene og tørre og fremstå med ensartet dybde
- klæber og løse partikler afrenses
- stærkt sugende fliser fugtes inden fugning og prøvefugning udføres
- beskyt fugen mod træk og kraftig udtørring
- fugning kan normalt påbegyndes efter 3 - 24 timer afhængig af den anvendte fliseklæb, samt temperatur og luftfugtighed

Blanding

- 25 kg SCHÖNOX SB FLEX blandes med ca. 5,2 liter vand
- 5 kg SCHÖNOX SB FLEX blandes med ca. 1,0 liter vand

Bland fugemassen grundigt til en homogen og klumpfri masse.

Anvendes fugemasse fra mere end et batch nr. anbefales det at blande pulveret, inden det blandes i vandet. Dette for at undgå eventuelle farvenuancer i den færdige fuge.

Standarder

- EN 13888 Klasse - CG2 WA

Brugsanvisning

- bland SCHÖNOX SB FLEX maskinelt med rent koldt vand til en homogen og klumpfri masse
- efter et par min. omrøres igen og fugemassen er klar til brug
- bland ikke mere fugemasse end der kan anvendes inden for 2 timer.
- fordel den færdigblandede fugemasse diagonalt over fugerne med en gummi-spartel
- vær omhyggelig med at arbejde fugemassen godt ind i fugen
- når fugemassen har sat sig (efter 10 - 30 min. afhængig af temperatur, relativ luftfugtighed og flisens sugeevne) afvaskes fugen med en fugtig svamp eller vaskebræt
- efter 2-3 timer bør man vaske fugerne igen med en fugtig svamp eller vaskebræt
- undgå at belaste fugen under hærkning
- direkte sollys og for høj temperatur på fugen kan medføre krakeleringer i den færdige fuge på grund af for hurtig hærkning
- på gulve med gulvvarme skal varmen være slukket mindst 1 døgn før montering af fliserne og må tidligst tilsluttes 7 døgn efter fugning

Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
 - densitet: ca. 1400 kg/m³
 - brugstid: ca. 2 timer ved +20° C
 - gangbar: efter ca. 12 timer
 - forbrug: 0,4 - 4,0 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde
 - fugebredde: 2 - 20 mm
 - fuld afhærdning og styrke: efter 7 døgn
 - arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C
- Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX® SB FLEX

| Emballage

- 25 kg sæk
- 4 x 5 kg pose

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 12 måneder i tæt, lukket emballage

| Sortiment

- | | | |
|--------|-----------|------------|
| ■ 3614 | grå | 5 og 25 kg |
| ■ 3615 | sølvgrå | 5 og 25 kg |
| ■ 3616 | mørkegrå | 5 og 25 kg |
| ■ 3748 | manhattan | 25 kg |

| Sikkerhed og miljø

- Se senest opdaterede sikkerhedsdata-blad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk

