

Wood Primer Grundingsolie V

Produktbeskrivelse

Vandig, alkydoliebaseret grundolie, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Brug den til grunding af udendørs ubehandlet, imprægneret eller laseret træværk før dækkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Omrør før brug.
Påfør med pensel til træet er mættet, især på samlinger og endetræ.
Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af.
Færdiggør med vandig maling eller træbeskyttelse inden 14 dage.

Godt at vide

Undgå at arbejde i direkte solskin.
Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

| | |
|--|------------------------------|
| Produkttype | Grundingsolie |
| Massefylde (kg/l) | 1.02 |
| Tørstof vægt (%) | 12 |
| Tørstof vol. (%) | 10 |
| Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.) | 8 |
| Lang rækkeevne (m ² /l) | 10 |
| Kort rækkeevne (m ² /l) | 4 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C |
| Luftfugtighed | Maks. luftfugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 1 |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 4 |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) | 28 |
| Fortynding | Skal ikke fortyndes |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand |

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021