

GRUNDLAK PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger. Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grundning.

Vælg Grundlak klar for at opnå det klassiske udseende eller Grundlak hvid for at skabe en lysere atmosfære i rummet.

Grundlak er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til private forbrugere.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret akryllak.

Emballage størrelser:

Klar: 2½ liter.

Hvid: ¾ liter, 2½ liter.

Udseende:

Klar: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en farveløs film.

Hvid: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en transparent hvid film.

Gulve med skibsfuge:

Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid Grundlak klar, da en farvet grunder vil misfarve fugen.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 1-2 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Grundlak, klar: 1 lag, 8 m²/liter eller

Grundlak, farvet: 1-2 lag, 8 m²/liter

+ 2 lag top-lak, Gulvlak eller Gulvlak Plus, 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Den sidste afslibning før påføring af Grundlak klar skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Den sidste afslibning før påføring af Grundlak med farve skal udføres med sandpapir korn 150-180. Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

- Påfør 1 lag Grundlak i et jævnt lag.
- Anvendes farvet Grundlak kan et ekstra lag påføres for at opnå større farveintensitet.
- Sørg for at overlappende kanter på det lakerede areal ikke tørrer ud under behandlingen.
- Påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.
- Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel.
- Afslut med 2 lag af en Junckers gulvlak, som passer til forventet slid.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af Grundlak.
- Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Udfør grundlakering som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 4.2 - Junckers Gulvlak

F 5.2 - Junckers Gulvlak Plus