

Produktinformation:

Quattro Væglim 213

Færdigblandet forstærket væglim**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Quattro væglim 213 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af papir, vinyl- og easy-up tapeter samt filt og lettere glasvæv. Limen er forstærket med en EVA-polymer dispersion.

Quattro Væglim 213 er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.

Quattro Væglim 213 lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, EC1^{PLUS} og M1 Indeklimacertificeret.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremet, tixotropisk

Tørstofindhold:

14 %

Massefylde:

ca. 1,0 kg/ltr.

Holdbarhed:

min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.
Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
46420	1 kg krukke	1849955
46421	5 kg spand	1507506
46422	15 kg spand	1553705



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m.

Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim.

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Fortynding:

Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Anvendelsestemperatur:

18 °C til 30 °C.

Opsætning:

Filt/Væv/Easy Up:

Ved opsætning af filt, glasvæv og tapet typer hvor der anbefales at limen påføres på væggen (easy up tapeter) kan limen påføres med pensel, rulle eller Airless sprøjteanlæg.

Almindeligt Tapet:

Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuel lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Quattro væglim 213 er velegnet til påføring med klistermaskine.

Der henvises til anvisningerne fra producenten af det materiale, som skal sættes op.

Rækkeevne:

3-5 m²/liter.

Efterbehandling:

Når limen er helt tør, kan tapet, væv eller filt overmales.

Rengøring:

Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75