

Produktinformation:

Tagtæt 543

Til sammenklæbning, tætning og reparation af tagpap mod tagpap og inddækninger

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Tagtæt 543 er en 1-komponent bitumen baseret klæbe- og tætningsmasse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer.

Tagtæt 543 bruges til kantklæbning af nyt tagpap, til koldklæbning af tagpap og inddækningsmaterialer mod f.eks. skorstene, aftrækshætter, tag- og ovenlys-vinduer samt til reparationer af tagpap.

Tagtæt 543 er velegnet til overstrygning og understrygning af tagsten

Danner en plasto-elastisk limfuge, som tåler mindre bevægelser. Hæfter på tegl, beton, eternit, zink, tagpap, asfalt med mere.

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 3 & 4.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.


Fysiske / kemiske data:
Tætningsmasse:

Type:	Bitumen baseret, 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage.
Opbevaring:	For at sikre den lange lagerholdbarhedstid er det vigtigt at posen/patronen opbevares tørt og beskyttes mod fugtpåvirkning.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse.	DB-nr.
54335	Sort	300 ml patron	1268946
54365	Sort	600 ml pose	1268955

Hærdet tætningsmasse:

Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
	Klimatisk ældning: god



Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer:

Fugefladerne skal være tørre, rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler.

Tagtæt 543 kan anvendes uden primer på de fleste overflader som f.eks bitumen, teglsten, beton, aluminium, zink, bly, kobber, pvc, gummi m.m.

Tagtæt 543 er primært en tætnings- og klæbemasse, kan anvendes som fugemasse, produktet er dog ikke velegnet til bevægelsesfugearbejde, og man må forvente at Tagtæt 543 efter lidt tid danner et krakeleret udseende i overfladen, dette er helt normalt og har ikke betydning for produktets funktion.

Ved anvendelse som overstrygning/understrygningsmasse beregnes et forbrug på 1,8 – 2,5 kg/m² svarende til 3 – 4 poser pr/m².

Ved fugning på fugtige underlag bør fugemassen trykkes særlig godt mod underlaget.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C. Før og under anvendelsesforløbet skal posen/patronen opbevares beskyttet mod fugtpåvirkning, optimalt skal posen/patronen have en vedvarende arbejdstemperatur på +15 til +20 °C.

Påføring:

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsten tilskæres, til en åbning på 8-10 mm med et skråt snit. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.

Sørg for god udluftning ved brug i lukkede rum.

Hærdning:

Klæbefri efter ca. et døgn. Gennemhærder efter 1-3 uger, afhængig af temperatur og fugtetykkelse.

Efterbehandling:

Anvendes Tagtæt 543 steder med regelmæssig færdsel, anbefales det at beskytte den mod slitage og mekaniske påvirkninger.

Rengøring:

Værktøj rengøres f.eks. med benzin eller terpentin.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75