Produktinformation:

Easy Foam 588

Fleksibel og isolerende fugeskum med combi-ventil



Produktbeskrivelse:

Easy Foam 588 er en lav-isocyanatholdig byggeskum, der giver flere unikke egenskaber:

Anvendelse:

Anvendes bl.a. til:

- *Tætning/isolering ved dør- og vinduesmontage*
- *Isolering ved rørgennemføringer*
- *Udfyldning i mindre hulrum*
- *Isolering mellem vægelementer*

Egenskaber:

- *Permanent elastisk fugeskum*
- *God vedhæftning på træ, beton, mursten, gips, metal, pvc og polystyren.*
- *Høj termisk og akustisk isoleringsværdi*
- *Lav efterekspansion*
- *Sikre bedre arbejdsmiljø*
- *Kræver ikke epoxycertifikat/uddannelse*
- *NBS-pistol skum som også kan anvendes som håndskum*

Miljø, bæredygtighed og indeklima:

- *Indeklimamærket iht. Emicode EC 1^{PLUS}.*
- *Klassificeret med emissionsklassen M1 (lav emission)*
- *Opfylder DGNB 2025, indikator 38 og 13 kvalitetstrin 3 + ekstra point.*
- *Deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 3 & 4.*
- *EPD verificeret (Miljøvaredeklaration)*

Tekniske data:

Uhærdet skum:

Type: *1-komponent PU-skum med lavt isocyanat indhold (< 0,1%)*

Holdbarhed: *12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.*
Se produktionsdato i bunden af dåsen. ***Opbevares opretstående****.*

Emballage:

Varenr.	***Farve***	***Størrelse***	***DB-nr.***
7637	*Hvid*	*500 ml dåse*	*2305954*
76371	*Hvid*	*700 ml dåse*	*2358474*

Hærdet skum:

Farve: *Hvid*

Overmalbar: *Ja*

Varmeledningsevne: *0,034 W/m °C (EN 12667, 17333-5)*

Lydreduktionsindeks: *60 dB (EN ISO 10140)*

Brandklasse: *B3 (DIN 4102-1)*

Densitet: *15 – 20 kg/m³*

Bestandighed: *Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -50 °C til +70 °C*
Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys

Brugsanvisning:

Begrænsning:	*Easy Foam 588 hæfter ikke på polyethylen, polypropylen, teflon, silicone og lignende limafvisende overflader.*
Forberedelse:	*Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og løse partikler. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.*
Påføring:	*Brug handsker og beskyttelsesbriller, eventuelt arbejdstøj og tilstrækkelig afdækning.* ***Håndskum:** Fjern hætten og montér den medfølgende Easy gun adapter direkte på dåsens ventilspids.* ***NBS-Pistolskum:** Fjern hætten og montér dåsen på NBS-pistolen.* *Ryst dåsen 20 gange før brug, - dåsen omrystes løbende under brug.* *Dåsen anvendes med ventilen nedad.* *Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 65 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen. Ved brug i større fuger anbefales det at vandforstøve på selve skummet under påføringen.* *Kommer der skum på uønskede steder, skal dette straks fjernes med acetone, inden det hærder. Vær opmærksom på at ikke alle materialer tåler organiske opløsningsmidler.*
Anvendelsestemperatur:	*+5 °C til 30 °C. Ideel temperatur er 20 °C, gælder både dåse og omgivelser.*
Rækkeevne:	*En 500 ml. dåse giver op til 18 l. - og en 700 ml. dåse giver op til 28 l. frit ekspanderet skum under optimale forhold (FEICA TM 1003).* *Det opnåede udbytte vil i praksis varierer alt efter produktets alder, temperaturer (materialer, omgivelser og skum), fugt (overflader og omgivelser) samt dimensionering. Det bedste resultat opnås ved 20 °C og min. 50% RH samtidig med tilføjelse af fugt fra fx en vandforstøverflaske undervejs og direkte på materialerne.*
Hærdning:	*Easy Foam 588 er klæbefri efter ca. 25 minutter og skærbar efter ca. 65 minutter ved 23 °C og 50 % RF. Fuldt hærdet efter max 48 timer*
Efterbehandling:	*Fugeskum skal beskyttes mod sollys (UV). Efter hærdning kan Easy Foam 588 spartles, tapetseres og overmales med de fleste malinger og lakker.*
Rengøring:	*Uhærdet skum kan fjernes med Pro Wipes 916 eller acetone på en klud.* *Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.* *Hænder vaskes med vand og sæbe - brug evt. pimpsten.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75