



Teknisk Datablad

CR-316 Rustfri Stålspray

Beskrivelse

Kema CR-316 kan anvendes på alle emner af metal, som man ønsker at beskytte mod rust og korrosion. Overfladen bliver langvarigt holdbar og slagfast. Tåler høj fysisk belastning. Yder effektivt beskyttelse mod ridser, slag, bukning m.v.

Indeholder rustfrie stålpigmenter, som vil give langtids beskyttelse af emnerne. Kan anvendes, som overfladebeskyttelse på f.eks. autoværn, gelændere, brodele, maskindele, værktøj m.m. - dog ikke på bevægelige dele!

Velegnet i forbindelse med reparationer, kan overlakeres og er fortrinlig til efterbehandling af svejsning i rustfrit stål.

Binder på rustne overflader, samt på let olierede dele, men bedste resultat opnås på rengjorte og affedtede dele.

Egenskaber

- varmebestandig op til 400°C
- modstår saltvand, svage syrer og baser
- indeholder rustfrie stålpigmenter
- korrosionshæmmende
- god slidstyrke, ridsefast
- nem at påføre
- hæfter på alle metaloverflader
- til reparation og vedligeholdelse af rustfrit stål efter svejsning



Anvendelse

Overfladen behandles med stålborste eller sandblæsning. Ved affedtnng skal emnerne være helt tørre inden påføring. Omryst dåsen grundigt inden brug. Påfør i krydsbevægelser med en afstand af 25-30 cm.

Efter brug rengøres dysen ved at vende dåsen på hovedet og spraye i 2-3 sekunder.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

CR-316 Rustfri Stålspray

Tekniske og fysiske data

Varenummer	18685
Emballage	Spray
Indhold	500 ml
Drivmiddel	propan/butan
Vægt	375 g
Farve	grå
Base	varmebestandig silicone, rustfristålpigmenter, antikorrosionsmidler
Varmebestandighed	400°C
Rækkeevne	ca. 2,5 m ² afhængig af lagtykkelsen
Anvendelse	ude og inde
Optimal arbejdstemperatur	25°C
Støvtør	efter 45 minutter
MAL-kode	3-1
Lagtykkelse	10-15µ
Anbefalet lagtykkelse	25-40µ (2 til 3 lag)
Vægtfylde	0,75 g/ml
Tømningsrate	0,87 g/sek
Pr-nr.	562709

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com