

Produkt Information:

Klar Kontaktlim 284

Klar all-round lim med øjeblikkelig høj styrke

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Klar Kontaktlim 284 er en letflydende klar kontaktlim, specielt udviklet til limning af blød PVC. Limen er vandbestandig og varmefast op til 60-70 °C.

Klar Kontaktlim 284 anvendes til limning af blød PVC og mange andre plasttyper. Limen er endvidere velegnet til limning af læder, gummi, metal, tekstil, træ, pap og papir.

Limen er vandbestandig og tåler temperaturer op til 60-70 °C, afhængig af styrkekravet. (Kontaktlim er en termoplastisk limtype, d.v.s. at styrken reduceres med stigende temperaturer). Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 forøges varmefastheden til ca. 150 °C.



Klar Kontaktlim 284 er en letflydende klar kontaktlim, specielt udviklet til limning af blød PVC. Limen er vandbestandig og varmefast op til 60-70 °C.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Opløsningsmiddelholdig lim på polyurethanbasis.

Farve:

Transparent

Konsistens:

Letflydende

Viskositet:

ca. 2.400 cps, Brookfield RVF, sp. 4, 20 r.p.m., 20 °C

Holdbarhed:

Ca. 24 måneder i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
3201	40 ml tube	3447448
3203	500 ml dåse	3448214
3204	5 ltr spand	3448222

Limfuge:

Farve:

Transparent

Bestandighed:

Temperatur:

Op til ca. 70 °C, afhængig af styrkekrav.

Limen er termoplastisk (d.v.s. styrken

reduceres med øget temperatur). Ved tilsætning af 5 %

Kontakthærder 924 øges varmebestandigheden til ca 150 °C.

Vand:

God



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Før limning på blød PVC er det ofte nødvendigt at affedte med f.eks. Fortynder 951 eller Toluén. Ved tilsætning af 5 % Kontakthæder 924 forøges varmekæstheden. Brugstiden efter hæder tilsætning er ca. 24 timer.

Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.

Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en prøve på et skjult sted.

Fortynding:

Fortynding må kun foretages med Fortynder 951.

Temperatur:

Limen bør anvendes ved stuetemperatur.

Påføring:

Limen påføres begge flader i et tyndt ensartet lag. Fladerne henlægges til tørre i 2-3 minutter, hvorefter emnerne presses hårdt sammen i nogle sekunder.

Presstryk:

Ca. 3 kg/cm²

Pressetid:

Ca. 15 sekunder.

Rækkeevne:

4 - 5 m²/liter, ved to-sidig limpåføring, afhængig af underlagets type.

Hærdning:

Limfugen opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld styrke opnås efter ca. 2 døgn.

Rengøring:

Våd lim fjernes med Fortynder 951 eller Toluén. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Fareklasse:

F, meget brandfarlig
Xi, lokalirriterende

Faresætninger:

Irriterer øjnene.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Klar Kontaklim 284 - Revideret 17.07.2009 - Side 2/2