

Casco FloorSeal

4047-4059

Beskrivelse	SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse.
Anvendelsesområde	Anvendes til bevægelsesfuger i gulve, ved rørgennemføringer, overgange mellem forskellige materialer, dilatationsfuger samt til nådning. Hæfter på de fleste rene og faste materialer som træ, beton, keramiske fliser, natursten og lignende.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Højelastisk• God vedhæftning til de fleste byggematerialer• Slibbar efter hærdning• Gode arbejdssegenskaber• Kan behandles med maling, lak og olie• Klarer hård belastning

TEKNISKE DATA

Basis	SMP-baseret polymer
Hærdesystem	Fugthærdende
Konsistens	Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Skindtid	45 min. v/+23° C, 50 % RF
Hærdetid	2 - 3 mm pr. døgn v/+23° C, 50 % RF, ca. 10 mm efter 7 dage
Hårdhed	Ca. 40 Shore A
Fugebevægelse	20 %
Glittevæske	Rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel
Arbejdstemperatur	+5° C - +40° C
Optimale arbejdsforhold	+18° C - +22° C og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighed	-40° C - +90° C

BRUGSANVISNING

Vedhæftning/primning

Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefladerne anbefales primning med Primer 12 eller Primer 21. Aluminium og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på blød plast.

Forbehandling

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Inden fugning monteres bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen eller sliptape. Hæftefladerne på trægulve skal være nyslebne. Gamle trægulve bedst ved fræsning.

Dimensionering/forbrug

Fugebredde i mm	6	10	16	20	25
Fugedybde i mm	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5,0	2,5	1,7	1,3

Fugning af trægulve

Fuger i trægulve bør så vidt være kvadratiske og fugebredden min. 8 mm. Fyld fugerne med en lille overhøjde og sørg for god kontakt til hæftefladerne. Efter hærkning skæres det overskydende bort og gulvet slibes og behandles.

Glitning

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400-600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

Rengøringsinstruktion

God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med sæbe og vand eller Casco Wipe Off. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemove.

Lagerholdbarhed

Patroner: 12 måneder i tæt, lukket emballage.
Poser: 18 måneder i tæt, lukket emballage.

Prodnr.	Farve	NCS-nr.	Prodnr.	Farve	NCS-nr.
4047	Hvid	S 0502-Y	4056	Sort	S 8505-R80B
4052	Natur	S 4020-Y20R	4057	Grå	S 3502-Y
4054	Mørk eg	S 3030-Y20R	4059	Eksotisk	S 6020-Y50R
4055	Lys eg	S 3020-Y20R			

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00 - 1

Brandfareklasse: Ingen

Sundhedsfareklasse: Ingen

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**

Vore informationer er baseret på laboratorie- Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for forsøg og er alene en vejledning ved valget af vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger sig ansvaret for de opnåede resultater eller in- er baseret på almindelig anvendelse af pro- destå for, at vore produkter til enhver til vil give dukterne. I mange tilfælde bør der foretages en problemfri produktion. specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes veder- som følge af mangler eller fejl ved et af os lagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al- brugerens produkt.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte per- son- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al- mindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco)

Tempovej 16, 2750 Ballerup
Tlf. 702 77 703 Fax. 702 77 704
Udskrevet fra www.casco.dk