

Produkt Information:

# Gulv- & Væglim Ekspres 245

All-round med kraftigt vådhug og kort åbentid

Produktbeskrivelse & anvendelse:

*Gulv- & Væglim 245 Ekspres, er en hurtig all-round vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug, helt fri for organiske opløsningsmidler. Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning.*

*Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, kork med PVC-bagside, nålefilt, kokostæpper med eller uden bagside, tæpper med latex eller PVC-bagside på sugende og ikke-sugende underlag. Er endvidere velegnet til opsætning af vægvinyler.*

*Limen opfylder kravene i GSO gulvfakta i.h.t. Nordtest 141, Nordtest 142, Nordtest 143 og Nordtest 146.*



Gulv- & Væglim 245 er godkendt iht. Emicode EC1.



*Gulv- & Væglim 245 Ekspres, er en hurtig all-round vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug, helt fri for organiske opløsningsmidler. Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning.*



Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:

**Lim:**

Type:

Vandbaseret co-polymer dispersion

Farve:

Lys gul

Konsistens:

Pastøs, tixotropisk

Tørstofindhold:

ca. 70 %

Vægtfylde:

ca. 1,3 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

| Varenr. | Størrelse     | TUN-nr. |
|---------|---------------|---------|
| 4400    | 1 ltr spand   | 5768668 |
| 4401    | 2,5 ltr spand | 5768676 |
| 4402    | 5 ltr spand   | 5768684 |
| 4403    | 10 ltr spand  | 5768643 |

**Afhærdet lim:**

Farve:

Beige

Bestandighed:

Blødgører: God bestandighed mod blødgørervandring.



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Limten omrøres inden brug. Lim og belægning tempereres inden anvendelse til mellem 18 °C og 25 °C, svarende til gulvtemperaturen. Fugtprocenten i undergulvet skal max. være af størrelse fastsat for den pågældende belægning (85 - 90 % RF, afhængig af materiale). Fugtmåling skal foretages efter GSO Gulvfakta's regler. Eventuelt skal der fugtisoleres.

Limning kan foretages på alle jævne, plane og vedvarende tørre underlag som beton, træfiberplader og cement spartelmasser. Følg altid belægnings-leverandørens anvisninger. Ved gulvvarme skal der tages særlige forholdsregler, se belægningsleverandørens anvisninger.

Underlag af gulvspartel primes med Primer 600 fortyndet med vand, i forholdet 1:5. Underlag af anhydrit primes to gange med Primer 600 fortyndet med vand. Første gang 1:5, anden gang 1:3. Primeren skal være helt tør før limpåføring.

### Anvendelsestemperatur:

18 °C til 25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %. Luftfugtigheden kan evt. nedsættes ved luftopvarmning og/eller ventilation.

### Limmængde & metode:

| Belægning           | Limmængde                   | Limningsmetode:  |                    |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                     |                             | Sugende underlag | Tætte underlag     |
| Vinyl, homogen      | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Sen vådlimning   | Tidlig hæftlimning |
| Vinyl m/skumbagside | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Vådlimning       | Sen vådlimning     |
| Vinyl m/vævbagside  | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Vådlimning       | Sen vådlimning     |
| Vinylfliser         | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Sen vådlimning   | Tidlig hæftlimning |
| Nålefilt            | 2 - 3 m <sup>2</sup> /liter | Vådlimning       | Sen vådlimning     |
| Tæpper              | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Vådlimning       | Sen vådlimning     |
| Kokostæpper         | 2 - 3 m <sup>2</sup> /liter | Vådlimning       | Vådlimning         |

### Vådlimning:

Limten påføres underlaget med en tandspartel. Belægningen monteres i den våde lim. Hvis der ønskes et kraftigere tack, kan man vente med nedlægning i ca. 5 - 15 minutter. Sen vådlimning kan foretages op til ca. 20 minutter efter limpåføring. Limten skal dog stadig føles våd, og give afsmitning på bagsiden af belægningen. Belægningen gnides omhyggeligt fast med egnet værktøj.

### Hæftlimning:

Limten påføres underlaget med en tandspartel. Belægningen monteres i den våde lim og gnides omhyggeligt på plads, herefter løftes belægningen så limten luftes i 5-10 minutter, hvorefter belægningen gnides omhyggeligt på plads.

Tromling af belægningen efter pålægning anbefales altid.

### Efterbehandling:

Ved limning i våde rum skal alle samlinger forsegles.

### Rengøring:

Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er våd. Indtørret lim opløses med sprit.

### Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse: Ingen

Brandfareklasse: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75