

Produkt Information:

Quick Filler 614

Cementbaseret pulverspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Quick Filler 614 er en hurtighærdende vandfast cementbaseret pulver-spartelmasse til reparation af store og små skader, revner og ujævnheder, samt til faststøbning af metal og plastemner. Kan anvendes såvel ude som inde.

Quick Filler 614 anvendes til udspartling af de fleste underlag, som f.eks. puds, beton, letbeton, gipsplader, træplader m.m. Kan udspartles selv i meget tykke lag uden risiko for krympning eller svindrevner.

Quick Filler 614 er særdeles velegnet til indstøbning og reparationer i forbindelse med el og VVS arbejde f.eks. ved faststøbning af eldåser, kabler, bæringer til radiatorer, nedløbsrør, gelændere o.lign. Er også velegnet som vandfast spartel i »våde rum« og kan bære flisebelægninger og lignende tunge belægninger.



Quick Filler 614 er en hurtighærdende cementbaseret pulverspartelmasse til reparation af revner og ujævnheder samt til faststøbning af metal og plastemner såvel ude som inde.

Fysiske / kemiske data:**Spartemasse:**

Type:	Cementbaseret pulverspartel.
Farve:	Grå
Konsistens:	Pulver
Holdbarhed:	Minimum 6 måneder i tæt tillukket emballage.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7756	1 kg	5386922
7757	5 kg	5386918



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Underlaget skal være rent og frit for støv. Tørre overflader fugtes med vand inden den færdigblandede masse påføres. Underlagets temperatur bør ikke være under 5 °C.
- Forbedret vedhæftning til underlaget kan opnås ved anvendelse af Primer 600.
- Forbrug:** Der anvendes ca. 1,8 kg Quick Filler 614 pr. liter færdigblandet spartelmasse
- Blanding:** Flydende konsistens opnås ved tilsætning af 200g. vand pr. kg filler.
Fast konsistens opnås ved tilsætning af 160g vand pr. kg filler.
- Anvend altid rent og koldt vand. Hvis produktet anvendes ved lave temperaturer, kan det være en fordel at anvende lunken (ca. 20 °C)vand, idet det vil accelererer hærdeprocessen, og anvendelsestiden vil derfor blive reduceret.
- Blandingen omrøres grundigt i 3 - 4 minutter, lettest ved anvendelse af boremaskine med påmonteret »piskeris« indtil massen er jævn og klumpfri.
- Anvendelsestid:** 5-10 minutter ved 20 °C.
- Påføring:** Quick Filler 614 påføres og finspartles i én arbejdsgang med stålspartel eller lignende.
- Tørretid:** ca. 15 minutter ved 20 °C
- Efterbehandling:** Overmaling kan foretages efter afhærdning. Påregn 1 døgn pr. mm lagtykkelse.
- Rengøring:** Værktøj rengøres med vand før spartelmassen hærder.

Sikkerhed:

- Indeholder:** Cement
- Sundhedsfareklasse:** Xi, lokalirriterende
- Faresætninger:** Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå indånding af støv.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**