



CEMENT REPAIR EXPRESS

Revision: 15/04/2014

side 1 af 2

Tekniske data:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Basis | Akryl dispersion |
| Konsistens | Pasta |
| Hærtnings system | Fysisk tørring |
| Skind dannelse* | Ca. 30 min. |
| Krympning(DIN 52451) | Ingen krympning |
| Vægtfylde (DIN 53479) | Ca. 1.67 g/cm ³ |
| Temperatur resistens | -20°C til +80°C |

* Dette varierer alt efter omgivelser såsom temperatur, fugtighed, overflader mv.

Produkt:

Cement Repair Express er en høj-kvalitets spartelmasse med gynet struktur til nem og krimpfri reparation af fuger og revner i cement.

Vi anbefaler en forudgående kompatibilitets test.

Karakteristik:

- Særdeles god vedhæftning på mange mineralske overflader ved både indendørs og udendørs opgaver.
- Meget hurtigt hærdende
- Ingen krympning ved tørring
- Malbar(afhængigt af mængden af påført materiale) efter et par timer.

Fuge bredde:

Statistiske fuger op til 5mm

Påføring af spartelmassen:

Metode: Fjern løse partikler inden påføring af Cement Repair Express. Påfør spartelmassen med fugepistol eller spartel. Finish med en våd kitkniv eller spartel giver det mest glatte resultat. Ved større revner, statiske fuger eller store skruehuller, påføres produktet bedst af flere omgange. Afhængigt af porøsiteten af overfladen påføres det andet lag efter cirka 20 minutter. Afhængigt af mængden af påført materiale kan reparationen overmales efter et par timer.

Applikationer:

- Til reparation af huller og revner i cement og beton.
- Til reparation af fuger i murværk
- Reparation af skader i betontrapper mv.

Påførings temperatur: +5°C til +30°C

Rengøring: Uhærdet Cement Repair Express kan fjernes fra huden og værktøj med vand. Hærdet spartelmasse skal fjernes mekanisk.

Emballage:

Farve: cement grå

Emballage: patron 310mL

Reparation: med samme materiale

Overflader:

Type: Alle almindelige porøse overflader i konstruktion og renovering. Ikke velegnet til bitumen, glas, metal, PE, PP eller PTFE.

Overfladens beskaffenhed: Ren, tør og fri for snavs og løse partikler.

Forudgående behandling: forbered meget porøse overflader med fortyndet Cement Repair Express (1 del Cement Repair Express og 2 dele vand).


Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet original emballage, opbevaret tørt ved temperaturer imellem +5°C og +25°. Tåler ikke frost.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne documentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

Soudal A/S Bugattivej 5 M-N 7100 Vejle.

Tel.: +45 45 81 18 60 Fax: +45 45 81 18 70 www.soudal.dk


SOUDAL

Teknisk datablad

CEMENT REPAIR EXPRESS

Revision: 15/04/2014**side 2 af 2****Bemærkninger:**

- Anvend ikke til applikationer der potentielt er under konstant vand påvirkning.
- Ikke velegnet til bevægelses- eller ekspansions fuger.

Sundheds- og sikkerheds anvisninger:

Anvend normal industriel hygiejne.

Læs etiketten for yderligere information.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne documentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

Soudal A/S Bugattivej 5 M-N 7100 Vejle.

Tel.: +45 45 81 18 60 Fax: +45 45 81 18 70 www.soudal.dk