

Produkt Information:

Finspartel 615

Færdigblandet finkornet acrylspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Finspartel 615 er en acrylbaseret finspartelmasse til indendørs brug. Spartelmassen anvendes til bredspartling og opfyldning af mindre revner og sprækker i træ, spånplade, puds, beton o.lign., hvor man efter en let slibning ønsker en finkornet overflade.

Finspartel 615 er velegnet til overmaling med maling i mange glansvarianter.



Finspartel 615 er en acrylbaseret finspartelmasse til indendørs brug. Spartelmassen anvendes til bredspartling og opfyldning af mindre revner og sprækker i træ, spånplade, puds, beton o.lign., hvor man efter en let slibning ønsker en finkornet overflade.

Fysiske / kemiske data:**Spartemasse:**

Type:	Acrylbaseret spartelmasse.
Farve:	Hvid.
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk.
Tørstofindhold:	Ca. 77 %.
Vægtfylde:	Ca. 1,9 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7749	200 ml	4734083
7750	750 ml	4595450

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja.
Fugtbestandighed:	Tåler ikke konstant vandpåvirkning men kan anvendes til reparationer i vådrum hvis den overmales.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Alle overflader skal være fri for støv og snavs.
Ved spartling på jern grundes med maling eller lignende.
- Påføring:* Finspartel 615 påføres med spartel. Ved spartling af dybe huller eller revner skal spartelmassen påføres af flere gange, og være så godt som gennemtør mellem hver spartling.
- Tørretid:* Afhængig af lagtykkelsen og temperatur er spartelmassen støvtør efter ca 10 minutter, slibetør efter 1 time, og overmalbar efter 3-5 timer
- Rengøring:* Våd spartelmasse fjernes med vand.

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:* Ingen
- Brandfareklasse:* Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75