

**SOUDAFALT****Dato:**25/06/12**Side** 1 af 1**Tekniske data:**

Basis	Bitumen
Konsistens	Pasta
Curing System	Fysisk tørring
Skindtid	Overfladetør efter 20 min.
Krympning	Ca. 11%
Temperatur resistens	-35°C til +130°C
Vægtfylde (DIN 53479)	Ca. 1.1 g/mL
Max. tilladt forvrængning	10%

**Produkt:**

Soudafalt er en en-komponent klar til brug fugemasse baseret på bitumen.

**Karakteristik:**

- Nem at påføre
- God vedhæftning på bitumen
- God vedhæftning på mange overflader, selv under vand.
- Fremragende ikke-synkende egenskaber

**Applikationer:**

- Fuger med max. bevægelse på 10%
- Reperations product til tætning af utætheder i tagelementer, afløb og skotrender
- Kold-limning af alle typer tagbeklædning
- Nød reparationer- selv i regnvejr

**Emballage:**

Farve:sort

Emballage: 310 ml patron

**Overflader:**

Type: alle bygnings overflader

Overfladens beskaffenhed:ren, fri for støv og snavs. Overfladen må gerne være fugtig.

Forudgående behandling: ingen

Vi anbefaler en forudgående vedhæftnings test.

**Påføring:**

Metode: Fugepistol

Påføringstemperatur: +1°C til +30°C

Rengøring: med mineralsk terpentinumiddelbart efter brug

Finish: med sæbevand inden den trækker skind

Reparerer: Soudafalt

**Holdbarhed:**

12 måneder i uåbnet iriginal emballage i tørre omgivelser med temperature imellem+5°C og +25°. Udsæt ikke for frost.

**Fuge dimensioner:**

Minimumbredde: 5mm

Maximum bredde: 10mm

Minimum dybde: 5mm

Anbefaling: Fugebredde=fugedybde

**Sundheds- og sikkerheds foranstaltninger:**

Anvend almindelig industriel hygiejne.

Læs etiket for yderligere information.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.