

Okt 2008

# 1K TOPCOAT 290 Prod nr.1650-903801

1K Topcoat 290 (1650-903801) er en dækmaling udviklet til at give korrektionsbeskyttelse og en ensartet blank overflade i ét lag. Produktet har ikke samme egenskaber som et tilsvarende 2 lags system, men er derimod et konkurrencedygtigt alternativ. Indeholder zinkfosfat for bedre holdbarhed. 1K Topcoat 290 kan påføres med de fleste typer sprøjteudstyr.

## PRODUKTDATA

<b>Bindemiddel:</b>	Alkyd
<b>Pigment:</b>	Korrektionsbeskyttende pigment og fyldstof
<b>Opløsningsmiddel:</b>	Xylen
<b>Vægtfylde (ISO 2811):</b>	ca. 1,12
<b>Tørstof:</b>	53 ± 2 % volumen
<b>Rækkeevne (teoretisk ved 75 µm):</b>	7 m <sup>2</sup> /liter
<b>Kulør:</b>	Et stort antal kulører ved toning med TCS
<b>VOC: (per ltr. våd maling)</b>	448 g/l

## ANVENDELSESDATA

<b>Lagtykkelse (anbefalet):</b>	75-100 µm (svarer til 150-200 µm våd film)
<b>Tørretid (ved 23 °C og 50% relativ fugtighed):</b>	Støvtør: ca. 15 min. Gennemtør: 9 tim. OBS! Tørretiden påvirkes af temperatur, luftfugtighed og ventilation.
<b>Overmalingsbar (ved 23°C og 50% relativ fugtighed)</b>	Skal ikke overmales
<b>Påføringsmetode:</b>	Pressure Pot HVLP, airless
<b>Fortynder:</b>	Thinner 05-46.
<b>SIKKERHED</b>	Se sikkerhedsdatablad.

**Akzo Nobel Industrial Finishes AB S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 355000 Fax. +46 40 355132**

Endast för industriellt bruk. Informationen är rådgivande utan rättslig förbindelse. Våra allmänna försäljningsvillkor gäller. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra uppgifterna.  
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice.