

Erstatter: 2018-01-12

Dato: 2018-01-24

CascoSpack S

Finkornet og færdigblandet spartelmasse. Anvendes inde- og udendørs til spartling af revner og sprækker i træ samt til fuldspartling af mindre flader. Ved udendørs brug skal der overfladen efterfølgende behandles med vandafvisende maling eller lak. Har desuden god vedhæftning mod beton og metal.

- Færdigblandet
- Meget finkornet
- Let at påføre
- Hurtighærdende
- Meget let at slibe
- Kan overmales direkte

TEKNISKE DATA

Produkttype: Færdigblandet spartelmasse

Basis: Copolymer latex dispersion

Opløsningsmiddel: Vand

Vægtfylde: 1.770 kg/m³

Farve: Hvid

Lagtykkelse: Max. 4 mm pr. gang

Kornstørrelse: Groveste korn 0,10 mm

Rækkevne: 0,6 ltr/m²/mm

Tørretid: Ca. 2 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Slibetid: Ca. 2 timer

Anvendelsestemperatur: Min. +18 °C

Overmalbar: Efter ca. 2 timer afhængig af lagtykkelse. Kan overmales direkte

Værktøj: Glat spartel

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Produktet bør håndteres med forsigtighed. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen tørrer. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker, -briller og -maske ved slibning.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være fri for revner, tryk- og trækfast, rent og tørt samt fri for slipmidler. Fjern svage og løse områder. Større huller og lunker udsættes af flere gange.

EMBALLAGE

400 ml soft tube

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk