

Produktinformation:

Stroxx Helårs Pistolskum NBS 750 ml

Kan anvendes hele året

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Stroxx Helårs Pistolskum NBS er specielt udviklet, så den kan anvendes ned til $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Produktet kan anvendes til isolering/lyddæmpning rundt om døre og vinduer, mellem betonelementer m.m.

Stroxx Helårs Pistolskum NBS har en god vedhæftning til de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. limafvisende flader).

Stroxx Helårs Pistolskum NBS appliceres med pistol, og det er herved muligt at kontrollere ekspansionen, hvilket gør det nemmere at påføre den rette mængde.

Stroxx Helårs Pistolskum NBS tåler ikke sollys (UV-lys), og skal derfor altid dækkes / overmales.

Produktet indeholder ikke CFC eller HCFC-drivmidler.

Fysiske / kemiske data:

Uhærdet skum:

Type:

1-komponent polyurethanskum

Holdbarhed:

15 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. **Opbevares opretstående.**

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse
807635	Gulbrun	750 ml dåse

Hærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

$0,04\text{ W/m }^{\circ}\text{C}$ (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys

Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Fladerne skal befugtes med vand inden skummet påføres, da det kun hærdner ved tilstedeværelse af fugt.*
- Påføring:** *Brug handsker og beskyttelsesbriller.*
- Ryst NBS-pistolen med den påskruede Stroxx Helårs Pistolskum NBS 20 gange. Den ønskede sprøjtestyrke indstilles på doseringsskruen bag på pistolen. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 70 %, da skummet ekspanderer yderligere under hærdning.*
- Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem, men sørg for at skrue stemplet på pistolen i bund, så der ikke kommer fugt ind i pistolen. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved længere tids afbrydelser bør pistolen rengøres med PU Rensevæske 599.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -5 °C til +30 °C.*
- Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.*
- Rækkeevne:** *Dåsens indhold giver op til 53 ltr. frit ekspanderet skum eller 37 – 47 meter fuger (20 x 30 mm).*
- Hærdning:** *Stroxx Helårs Pistolskum NBS er klæbefri efter 8 - 12 minutter, og skærbar efter ca. 30 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.*
- Efterbehandling:** *Stroxx Helårs Pistolskum NBS kan efter hærdning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.*
- Rengøring:** *Pistolen skylles igennem med PU Rensevæske 599. Rensevæsken skal have tid til at virke i 1 - 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar. Uhærdede skum fjernes Pro Wipes 916, PU Rensevæske 599 eller acetone på en klud. Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.*

Sikkerhed: *Se produktets sikkerhedsdatablad.*

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.